

A13 MY 35

AUTOMATICO STANDARD

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Resistenza all'impatto (dart test)		120	g	ASTM-D 1709
Resistenza allo strappo	↓ MD	200	gm	ASTM-D 1922
Allungamento a rottura	→ TD	370	%	ASTM-D 882B
	↓ MD	440		
Resistenza alla trazione	→ TD	580	Mpa	ASTM-D 882B
	↓ MD	32		
HAZE	→ TD	1	%	ASTM-D 1003
Brillantezza (45-gradi)		90	%	ASTM-D2457
Prestiro Massimo		150	%	Produzione
Spessore		35	μ	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.