

## Prestirato my 6

Caratteristiche: Film rigido, a bassa capacita estensibile e alto contenimento del carico.  
 Characteristics: Rigid film with low stretching capacity and high load control.

Proprieta fisico meccaniche (*) <i>Physical and mechanical properties</i>	Norma Standard	U.M unit	MD↓	TD→	Tolleranza Tolerance
Sforzo di snervamento <i>Yield tensile stress</i>	ASTM D882-01	N/mm <sup>2</sup>	29,50	5.4	± 10%
Sforzo a rottura <i>Break tensile stress</i>	ASTM D882-01	N/mm <sup>2</sup>	37,95	13,70	± 10%
Allungamento alla rottura <i>Ultimate tensile strenght</i>	ASTM D889-01	%	83	458	± 10%
Modulo elastico <i>Elasticcoefficient</i>	ASTM D882-01	N/mm <sup>2</sup>	175	138	± 10%
Resistenza alla lacerazione <i>Tearresistance</i>	ASTM D1922-00a	mN	300	240	± 10%
Resistenza all'impatto <i>Impactresistance</i>	ASTM D1709-01	g	5		± 10%
Adesivita <i>Cling</i>	ASTM D5458-95	g	129		± 10%
Prestiro garantito <i>Guaranteedprestretch</i>		%	24		
Prestiro MAX. <i>MAX. prestretch</i>		%	34		

(\*) Tutti i dati dichiarati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova

- Spessore: 6μ
- Temperatura: 23± 2%
- Umidità relativa: 50% ± 5%

All above data are in respect of the following parameters:

- Thickness: 6μ
- Temperature: 23± 2%
- Relative humidity: 50% ± 5%