



*Un mondo d'imballo*

## Prestirato my 12

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro .

DATI	Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Carico di rottura	MD	≥27	N/mm	ASTM-D 882
	TD	≥17		
Allungamento a rottura	MD	≥340	%	ASTM-D 882
	TD	≥740		
Resistenza alla lacerazione	MD	≥1000	ISO6383-2	
	TD	≥5000		
Appiccicosità	N	≥27	%	ASTM-D5458-95
Prestiro Garantito		130	%	Produzione
Prestiro Massimo		150	%	Produzione
Spessore		12	µm	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 µm

TUTTI I FILM SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. L'azienda espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.



Sede legale

Uffici e sede operativa

BI&ESSE SAS  
[www.biesse-group.it](http://www.biesse-group.it)

Via Privata Borghesio  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
C.F. e P. IVA 03389780986

Via Gavardina Nord n. 6  
25011 Ponte S. Marco  
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433  
Fax +39 030 9964890  
[infobrescia@biesse-group.it](mailto:infobrescia@biesse-group.it)

Reg. Imprese di BS n° 03389780986  
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.