

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

COD. LYRECO: 317788

DESCRIZIONE: LUCIDI PER PRESENTAZIONE LYRECO PER STAMPANTI SENZA RETROFOGLIO - CONF. 100



CARATTERISTICHE TECNICHE				
Caratteristiche	Metodo di test	Condizioni di test	Unità	Valore
Resistenza	Interno Intern	-	µm	98
Resistenza pellicola di supporto	Interno Intern	-	µm	98
Scostamento	Interno Intern	-	µm	+ - 4
Resa	Interno Intern	-	m <sup>2</sup> /kg	7,1
Massa	Interno Intern	-	g/m <sup>2</sup>	140
Trasparenza	ASTM D-1003-61 metodo A	-	%	94
Opacità	ASTM D-1003-61 metodo A	Angolo di misura ampliato	%	2,5
Resistenza a rottura	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm <sup>2</sup> (MD)	190
			N/mm <sup>2</sup> (TD)	220
Allungamento a rottura	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	% (MD)	200
			% (TD)	140

**Lyreco Italia srl**

Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiagio (MI)

Centro di Distribuzione: Via Maestri del lavoro, 1 – 29010 Monticelli D'Ongina (PC).

Sede Legale: Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano - Capitale Sociale: Euro 1.000.000 interamente versato

Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 11582010150 – REA n. 1478512.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento del socio unico Lyreco SAS

Telefono: 02.95.944.1 – Sito: [www.lyreco.com](http://www.lyreco.com) e [www.lyreco.it](http://www.lyreco.it) – e-mail: [lyrecoitalia@lyrecopec.it](mailto:lyrecoitalia@lyrecopec.it)



Modulo elasticità	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm <sup>2</sup> (MD) N/mm <sup>2</sup> (TD)	4100 4900
Valore F5 F5 Wert (Pressione per raggiungere il 5% di allungem.)	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm <sup>2</sup> (MD) N/mm <sup>2</sup> (TD)	105 105
Restringimento	DIN 40634 DIN 40634	150 °C per 30 min.	% (MD) % (TD)	1.0 0.1
Coefficiente d'attrito Cinetico	DIN 53375	23°C, 50 % umidità aria rel.	-	0,2

### **Lyreco Italia srl**

Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiagio (MI)

Centro di Distribuzione: Via Maestri del lavoro, 1 – 29010 Monticelli D'Ongina (PC).

Sede Legale: Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano - Capitale Sociale: Euro 1.000.000 interamente versato

Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 11582010150 – REA n. 1478512.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento del socio unico Lyreco SAS

Telefono: 02.95.944.1 – Sito: [www.lyreco.com](http://www.lyreco.com) e [www.lyreco.it](http://www.lyreco.it) – e-mail: [lyrecoitalia@lyrecopec.it](mailto:lyrecoitalia@lyrecopec.it)