SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD. LYRECO**: 978758**

DESCRIZIONE: **LUCIDI PER PRESENTAZIONE LYRECO PER STAMPANTI LASER - CONF. 50**

CARATTERISTICHE TECNICHE				
CARATTERISTICHE	METODO DI TEST	CONDIZIONI DI TEST	UNITA	VALORE
Resistenza	Interno	-	µm	120
Resistenza pellicola di supporto	Interno	-	µm	120
Scostamento	Interno	-	µm	+- 7
Resa	Interno	-	m2/kg	6,2
Massa	Interno	-	g/m²	161
Trasparenza	ASTM D-1003-61 metodo A	-	%	94
Opacità T	ASTM D-1003-61 metodo A	Angolo di misura ampliato	%	3
Resistenza a rottura	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm² (MD) N/mm² (TD)	200 230
Allungamento a rottura	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 %	% (MD) % (TD)	200 150

Lyreco Italia srl
Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiago (MI)
Centro di Distribuzione: Via Maestri del lavoro, 1 – 29010 Monticelli D'Ongina (PC).
Sede Legale: Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano - Capitale Sociale: Euro 1.000.000 interamente versato
Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 11582010150 – REA n. 1478512.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del socio unico Lyreco SAS
Telefono: 02.95.944.1 – Sito: www.lyreco.com e www.lyreco.it – e-mail: lyrecoitalia@lyrecopec.it

	527-3 campione tipo 2	umidità aria rel.		
Modulo elasticità	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm² (MD) N/mm² (TD)	4100 4800
Valore F5 F5-Wert (Pressione per raggiungere il 5% di allungamento)	ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2 ISO 527-1 e ISO 527-3 campione tipo 2	Velocità di test 100 % /min; 23°C, 50 % umidità aria rel.	N/mm² (MD) N/mm² (TD)	105 105
Restringimento	DIN 40634 DIN 40634	150 °C per 30 min.	% (MD) % (TD)	1.0 0.1
Coefficiente d'attrito Cinetico	DIN 53375	23°C, 50 % umidità aria rel.	-	0,2

Lyreco Italia srl
Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc – 20040 Cambiago (MI)
Centro di Distribuzione: Via Maestri del lavoro, 1 – 29010 Monticelli D'Ongina (PC).
Sede Legale: Via Victor Hugo, 4 – 20123 Milano - Capitale Sociale: Euro 1.000.000 interamente versato
Partita IVA, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 11582010150 – REA n. 1478512.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del socio unico Lyreco SAS
Telefono: 02.95.944.1 – Sito: www.lyreco.com e www.lyreco.it – e-mail: lyrecoitalia@lyrecopec.it