

Grammatura	Spessore	Levigatazza	Lucentezza	Valore Ph superficie	Umidità relativa
g/m ²	µm	µm	%		%
90 ± 2	105	4,50 ± 0,25	110 ± 1	7,3 ± 0,5	35 ± 5
ISO 536	ISO 534	ISO 8791/4	DIN53145	SVI-EMPA 12	ISO 287

Carta ECF/TCF

Marzo 2009

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.