

**SCHEDA TECNICA JP P.80 MC \***

vs.cod. 1.747.121 ns.cod. 8252  
vs.cod. 1.747.132 ns.cod. 8251  
vs.cod. 2.596.114 ns.cod. 8746  
vs.cod. 3.061.385 ns.cod. 8745

Grammatura	Grado di bianco	Opacità	Liscio	Spessore	Umidità relativa
ISO 536	ISO 11475	ISO 2471	ISO 8791/2	ISO 534	ISO 287
Gr./mq.			ml/min	µm	%
<b>80</b>	<b>169</b>	<b>95</b>	<b>220</b>	<b>107</b>	<b>4.3</b>

100% cellulosa vergine ECF

Gennaio 2017

\* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.