

SCHEDA TECNICA JP P.80 MC *

vs.cod. 1.747.121 ns.cod. 8252
vs.cod. 1.747.132 ns.cod. 8251
vs.cod. 2.596.114 ns.cod. 8746
vs.cod. 3.061.385 ns.cod. 8745

Grammatura	Grado di bianco	Opacità	Liscio	Spessore	Umidità relativa
ISO 536	ISO 11475	ISO 2471	ISO 8791/2	ISO 534	ISO 287
Gr./mq.			ml/min	µm	%
80	169	95	220	107	4.3

100% cellulosa vergine ECF

Gennaio 2017

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.