

# FICHA TÉCNICA



## LYRECO PAPEL 80 g/m<sup>2</sup>

Parámetros físicos	REFERENCIA	OBJETIVO	MINIMO	MAXIMO
Gramaje, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80	76	84
Espesor, μm	ISO 534	104	99	109
Rigidez MD, mN	ISO 2493	-	75	-
Rigidez CD, mN	ISO 2493	-	35	-
Tracción MD, kN/m	ISO 1924-2	-	4.4	-
Rugosidad Bendtsen,, ml/min	ISO8791/2	220	130	300
Permeabilidad al aire, ml/min	ISO 5636/3	-	-	1700
Humedad, %	Lkiji	4.0	3,5	4,5
Formación, #	ME-PAP-010	-	25	-

Parámetros ópticos	REFERENCIA	OBJETIVO	MINIMO	MAXIMO
Blancura, CIE	ISO 11475	146	141	151
Brillo, D65, %	ISO 2470	105	101	109
Opacidad, %	ISO 2471	93	90	

### Certificaciones

Producción certificada según ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001.

La producción está certificada por la cadena de custodia FSC y PEFC y la madera de control certificada, sin embargo, el documento no es FSC ni PEFC certificado.

Producido en la Unión Europea a partir de celulosa ECF.