

## FICHA TECNICA PRODUCTO

|            |          |          |       |        |  |
|------------|----------|----------|-------|--------|--|
| CLIENTE    | LYRECO   |          |       | FECHA: |  |
| REFERENCIA | 40201101 | PRODUCTO | Bolsa |        |  |

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                    |              |             |                            |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| REGISTRO SANITARIO | 39.05516/CAT | CERTIFICADO | PEFC: Bosques sostenibles. |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|

|                   |                                   |                     |    |                  |           |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----|------------------|-----------|
| material          | Kraft verjurado (material virgen) |                     |    | gramos m2        | 100 gr    |
| ancho de la bolsa | 24                                | fuelles de la bolsa | 12 | alto de la bolsa | 31        |
| Impresión         | tintas al agua.                   |                     |    | tipo de asa      | retorcida |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Cobb 60 C/T (g/m2)          | 30  |
| Alargamiento SM %           | 1,8 |
| Alargamiento ST %           | 4,5 |
| Indice Mullen (kPa m2/g)*10 | 20  |
| Humedad %                   | 7,5 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Long Rotura SM           | 4.900 |
| Long Rotura ST           | 2.100 |
| Ind Rasgado SM (mN m2/g) | 7,5   |
| Ind Rasgado ST (mN m2/g) | 8,5   |
| Gurley s                 | 45    |

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento | Almacenar en lugares frescos, secos y alejados de la luz solar. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

### UNE/EN - 20187

### ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS

Humedad Relativa %: 50,0 +/- 2%

Temperatura °C: 40 +/- 1°C

### OBSERVACIONES

Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente inferior

La tolerancia para el gramaje será de +/-8% hasta 18g/m2, +/-5% hasta 40g/m2, +/-4% hasta 100g/m2, +/-3% hasta 120g/m2