



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

RI20074 GESSATO ESD S3S CI FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
Kg 1,18



RED INDUSTRY



Save & Flex plus

wingtex

METAL FREE 100%

Airtoe COMPOSITE

Natural CONFORT(1)



Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF We create chemistry

DESCRIPCIÓN

Zapatos de trabajo negros con parte superior hidrófuga de suave piel nubuck natural granulada.

Calzado de seguridad con puntera Airtoe Composite y sistema antiperforación Save & Flex Plus, totalmente textil que garantizan la seguridad de la punta y la planta del pie.

Zapatos de seguridad antideslizantes, resistentes al aceite, antiestáticos, antiabrasión y con particular protección de la suela contra el frío (A temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}$).

Calzado de seguridad ligero con plantilla anatómica y automodelante con elevado nivel de confort, con una inserción antifatiga que reduce la tensión corporal y garantiza una mayor estabilidad y equilibrio. El forro WingTex de túnel de aire altamente transpirable garantiza el bienestar y la salud del pie.

Calzado de trabajo adecuado para su uso en diferentes entornos, ideales para mecánico, reparador de neumáticos, transportes y logística, agricultor, jardinero, obrero, electricista, fontanero, carpintero, pintor, empleado de gasolinera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTERA "AirToe Composite"

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

PLANTILLA "Save & Flex® PLUS"

Resistencia a la perforación N

CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'

Absorción de agua después de 60'
Agua transmitida después de 60'
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)
Coeficiente de permeabilidad mg/cm²

FORRO DE LA MÁSCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)
Coeficiente de permeabilidad mg/cm²
Resistencia a la abrasión en ciclos SECO
Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO

PLANTILLA

Resistencia a la abrasión

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³
Fuerza flexible mm
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)
Absorción de energía del talón J

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)

NORMA EN ISO

20345:2022

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

$< 10^9 \Omega$

$\leq 30\%$

$\leq 0,2 \text{ gr}$

$\geq 0,8$

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25.600 ciclos

12.800 ciclos

≥ 400 ciclos

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

$\geq 0,31$

$\geq 0,36$

$\geq 0,19$

$\geq 0,22$

VALOR

OBTENIDO

18,0

22,5

Obediente

Obediente

2,7

0

6,7

60,3

55,7

445,8

Obediente

Obediente

Sin daños

47

1,2

5,1

2,7

30

0,42

0,51

0,21

0,26