



Vereinigte
Papierwarenfabriken
GmbH

Ficha técnica

División Embalajes Flexibles

Sobres adhesivos porta-documentos

Issue: 23.03.2017

Descripción producto:	Sobre adhesivo porta-documentos sellado en tres lados „docuFIX® classic“ ou „docuFIX® especial classic“
Estructura del producto:	- PE-BD / PE-HD transparente - Adhesivo Hotmelt - Papel kraft blanco siliconado unilateral
Datos técnicos:	<u>Film PE-BD:</u> Film coextrusionado de tres capas 35 µm ± 10 % antireflectante, asegurando la legibilidad de códigos de barras Tensión de rotura sentido de máquina : > 20 N/mm² DIN EN ISO 527 Tensión de rotura sentido transversal : > 20 N/mm² Alargamiento a la ruptura sentido de máquina : > 300 % DIN EN ISO 527 Alargamiento a la ruptura sentido transversal : > 500 % <u>Film PE-HD:</u> Film polietileno de una capa, 20 µm ± 10 % Tensión de rotura sentido de máquina : > 50 N/mm² DIN EN ISO 527 Tensión de rotura sentido transversal : > 25 N/mm² Alargamiento a la ruptura sentido de máquina : > 250 % DIN EN ISO 527 Alargamiento a la ruptura sentido transversal : > 400 % <u>Papel:</u> Papel kraft kraft blanqueado siliconado uniliteral siliconado en la cara lisa 43 ± 2,0 g/m² ISO 536 Espesor : 57 ± 8 µm ISO 534 Carga de rotura sentido de máquina : ≥ 3,1 kN/m ISO 1924-3 Carga de rotura sentido de transversal : ≥ 1,3 kN/m Fuerza de separación (Tesa 7476) 22 ± 11 N/m FINAT 10 <u>Adhesivo Hotmelt:</u> - Ecológico, sín solventes e inodoro - Resistencia a la temperatura del sobre pegado : +40° C à -10° C - Applicable sobre papel, papier, cartón, acero, film, plástico
Cierre :	- Cierre adhesivo permanente „docuFIX® classic“ o - Cierre adhesivo de multiples usos docuFIX® especial classic“ (para abrir et cerrar multiples veces)
Tamaños:	Conforme a nuestra gama de producto estándar „docuFIX®“ o „docuFIX® especial“
Almacenamiento:	A temperatura de + 20° C y 50 % de humedad relativa 2 años a partir de la fecha de producción Evitar la exposición directa del producto a temperaturas elevadas o al sol durante mucho tiempo
Resúmen:	Los sobres porta-documentos son libres de disolventes. Les sobres se pueden deshacer de manera térmica o mediante un proceso de reciclado apropiado. No hay riesgos o cualquier otro peligro asociado con la producción o a la utilización del producto.

Los datos técnicos pueden variar según la variación de los procesos de funcionamiento. Por lo tanto puede ser necesario hacer pruebas de funcionamiento