
División de Papelería de Manipulados del Ter s.a.

Creu, s/n • Pl. Celrà • 17460 Celrà, Girona • Spain

Tel.(34) 972 49 31 31 • Fax (34) 972 49 24 22

Sadipal@sadipal.com • www.fedrigoni.com

FORRO DE LIBROS NO ADHESIVO

Edición:2

Fecha aprobación: 07-05-2013

Frontal

- Micraje: 60 micras.
- Gramaje (gr/m²) ISO 536: 54,63 Gr./m².
- Espesor (µm) ISO 534: 50 µm
- Fuerza de tracción:
MD: 47 N/mm² DIN EN ISO 527-1
TD: 37 N/mm² DIN EN ISO 527-1
- Punto de rotura al estiramiento:
MD: 786 % DIN EN ISO 527-1
TD: 840 % DIN EN ISO 527-1
- Módulo de elasticidad:
MD: 727 N/mm² DIN EN ISO 527-1
TD: 688 N/mm² DIN EN ISO 527-1
- Contracción en horno:
MD: -0,1 % DIN 53377 a 120 °C 15 min
TD: -0,5 % DIN 53377 a 120 °C 15 min
- Contracción en agua:
MD: no especificado % DIN 53377 a 80 °C 10 min
TD: no especificado % DIN 53377 a 80 °C 10 min
- Brillo:
Interior rollo 138 SKT DIN 67530 en ángulo de 60°.
Exterior rollo 139 SKT DIN 67530 en ángulo de 60°.
- Tono de coloración: 3,2% ASTM D 1003
- Reciclable

Características

No tóxico.

Usos y aplicaciones:

Apto para uso escolar.

Departamento de Calidad

Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantiza la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto Manter no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.