
División de Papelería de Arconvert S.A.

C/ JAume I, 44 • 17180 Vilablareix, Girona • Spain

Tel.(34) 972 49 31 31 • Fax (34) 972 49 24 22

Sadipal@sadipal.com • www.fedrigoni.com

PAPEL CHAROL

Edición:4

Fecha aprobación: 08-05-2018

Frontal

- Gramaje (g/m²) ISO 536 57,6 – 62 g/m²
- Resistencia a la rotura (KN/m) ISO1924 MD: KN7m MIN : 3 MAX. 4.5 CD:KN/m MIN:1.6 MAX: 2.7
- Cobb (g/m²) COBB WATER RECTO min 18 max 28 COBB WATER VERSO: min15 max27
- Opacidad en seco (%) ISO 2471 MIN: 77 MAX: 83 %
- Opacidad en húmedo (%) ISO 2471 MIN: 77 MAX: 83 %
- Blancura (%) ISO 2470 MIN: 85 MAX: 93 %
- Alargamiento a la rotura (%) (MD) MIN: 3 MAX: 4.5 (CD) MIN: 1.6 MAX: 2.7

Características

Papel estucado brillante

Usos y aplicciones:

Apto para uso escolar, trabajos manuales, artísticos, fiestas, disfraces, regalos, decoraciones, etc

Departamento de Calidad

Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantiza la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto Manter no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores.

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.